SP330

NASTRO A TRASFERIMENTO TERMICO

Flat Head • Near Edge | Cera • Cera-Resina • **Resina** | Access • Club • **Expert** • Specials



Nastro ad alte prestazioni per applicazioni complesse

Applicazioni

- Sacche emostatiche e flebo
- Etichette farmaceutiche
- Braccialetti identificativi del paziente
- Etichettatura circuiti stampati (PCB)
- Etichette chimiche
- Macchinari e attrezzature
- Cosmetici
- Sottocofano e componenti motore
- E molto altro...

Principali benefici

- Eccezionale durata per l'etichettatura in ambienti difficili
- Eccellente durata meccanica
- Buona resistenza agli agenti chimici

Materiali raccomandati

Carta velina/ruvida	○○○○○
Carta patinata /cartellini	●●○○○
Materiali sintetici	●●●●●

Qualità di stampa

Codice a barre a 0°	●●●●●
Codice a barre a 90°	●●●●●
Caratteri piccoli	●●●●●

Resistenze tecniche

Sfregamento	●●●●●
Solventi	●●●○○
Calore	180°C | 356°F

Parametri di stampa

Velocità massima: 8 ips (200 mm/s)

Energia:



Caratteristiche tecniche

Spessore del film: 4,5µm

Spessore totale del nastro: <7µm

Punto di fusione: 110°C | 230°F

Coefficiente di attrito: Kd < 0,2

Nero: 2,2 ODR

Trattamento antistatico

Certificati & conformità

REACH / SVHC 1907/2006/EC

EU Contatto alimentare 1935/2004/EC

US Contatto alimentare FDA

Metalli pesanti 2011/65/EU

California Proposition 65

UL 969

BS 5609

California Proposition 65

Stoccaggio

- 12 mesi raccomandati
- Tasso umidità 20-80%
- Temperatura 5-35°C (40-95°F)

armor-iimak.it

ARMOR IIMAK

161024